

PP 60 µm transparent glänzend
Kraftpapier, ablösbarer Kleber**es62 H12 R2**
Technische Produkt Information**Sortencharakteristika**

F o j i e	Beschreibung	PP-Folie transparent glänzend
	Anwendung	PVC-freie Druckfolie für grafische Anwendungen
	Oberfläche	Mit Topcoat
	Zertifikate	Erfüllte EU-Richtlinien : Verpackungsrichtlinie 94/62/EC; Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11; und die Spielzeugnorm EN 71 Teil 3 und ist Phthalatfrei
	Bemerkungen	REACH-Konform , geeignet für UV-Offset und UV Siebdruck.

Physikalische Eigenschaften	Werte	Einheit	Norm
Dicke	60	µm	ISO 534
Bruchdehnung längs	-	%	DIN 53455
Zugfestigkeit längs	-	N/mm ²	ISO 1924/1

Beschreibung

**K
l
e
b
e
r**
Ablösbarer Kleber R2:
Hochtransparenter, Ultra-ablösbarer Dispersionsacrylatkleber.

Physikalische Eigenschaften	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* R2 → Ablösbar	6 ± 3	N/25mm	FTM 1 24h auf Glas

Beschreibung

**T
r
ä
g
e
r**
Abdeckung H12:
135g/m², chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert

Physikalische Eigenschaften	Werte	Einheit	Norm
Flächengewicht	135	g/m ²	ISO 536
Dicke	136	µm	ISO 534

Lager- und Verarbeitungshinweise

Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 5°C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 90°C
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	2 Jahre
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *

Garantie

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.

AMC AG Divison Intercoat

Boschstr. 12
D-24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49-(0)4191-8005-0 E-Mail: info@intercoat.de
Telefax: +49-(0)4191-2450 Internet: www.intercoat.de

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze

Gültig ab 30.11.2020
Änderungen vorbehalten